

TRYKKIMPREGNERT (CU-IMP) TERRASSEBORD TIL UTVENDIG BRUK

PRODUKTBEKRIVELSE

Terrassebord produseres av furu (Pinus Silvestris).

Produktkrav, de vanligste profiler og dimensjoner er beskrevet i SN/TS 3188.

Terrassebord leveres normalt med glatt forside med avrundet kant. Terrassebord rillet CUIMP brun leveres med en glatt side og en rillet side.

Inntre Kjeldstad er PEFC-godkjent og FSC-godkjent.

Trykkimpregneringen er en CU-impregnering (kobber) i klasse AB. Impregnerte terrassebord i klasse AB er til bruk over bakken. Leveres som standard i grønntonet farge. I tillegg leveres terrassebord i en bruntonet farge (terrassebord rillet CUIMP brun).

Antatt levetid/brukstid

Teknisk levetid er antatt til å være 30 år forutsatt normal slitasje og vedlikehold.

Kløyving i lengderetning vil redusere levetiden hvis den ikke blir etterbehandlet. Det samme gjelder andre typer snittflater.

ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder

Vaskemiddel av type terrassevask brukes før etterbehandling utføres.

NB! Lavt trykk på høytrykksspyleren er viktig for ikke å skade trefibrene i terrassebordene.

Ettersyn/kontroll

Dårlig utlufting og vannfeller kan føre til misfarging eller råte og faren for dette er størst i områder der jord og vegetasjon er i direkte kontakt med materialene.

Ved begroing av sopp og alger må terrassebordene rengjøres som beskrevet over.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Alt treverk som utsettes for ytre påvirkning av sol og/eller fukt bør overflatebehandles for maksimal levetid.

Impregnerte (CU-impregnert) produkter vil være mer påvirkelig av sol og nedbør. Vi anbefaler å etterbehandle denne årlig for å opprettholde farge.

Anbefalt etterbehandling er olje eller beis som er egnet for terrasse. Etterbehandling vil redusere faren for oppsprekking av bordene og vil bidra til å opprettholde opprinnelig farge.

Terrassebordene bør være tilstrekkelig tørre før etterbehandling. Anbefalt fuktighet på terrassebord bør være under 17 %. Vannfortynnbare terrassebeiser gir vanligvis lengre vedlikeholdsintervaller (se gjerne gjeldende produsenters hjemmeside for mer informasjon om produkt og påføring).

Fuktbestandighet

Dette produktet er ømfintlig overfor fukt.

MILJØPÅVIRKNING

Produktet er ment for utvendig bruk og vil ikke påvirke innemiljø.

HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:	Overflatebehandlet trevirke
Avfallshåndtering:	Forbrenning og energiutnyttelse.
Opprinnelse:	Næring: Bygg og anlegg.
Kode for avfallsbehandling:	1142 0400 0600 _ _ _ _

TEKNISK SERVICE

Inntre AS

Org.nr: 986 044 019
Bogavegen 7, 7725 Steinkjer
Tlf: +47 74 17 07 20
E-post: ordre@inntre.no

www.inntre.no

Kjeldstad Trelast AS

Org.nr: 950 939 923
7580 Selbu
Tlf: +47 73 81 01 00
E-post: selbu@kjeldstad.no

www.kjeldstad-trelast.no